



Dział produktów do napraw blacharsko - lakierniczych

3M™ Hookit™ Elastyczne dyski i arkusze ścierny na gąbce

1) Numery produktu

Rozmiar 75 mm	
33550	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P800
33551	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1000
33552	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1200
33553	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1500
33554	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P2000
Rozmiar 125 mm	
33545	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P800
33546	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1000
33547	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1200
33548	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1500
33549	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P2000
Rozmiar 150 mm	
33538	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P400
33539	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P600
33540	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P800
33541	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1000
33542	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1200
33543	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1500
33544	Elastyczny dysk ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P2000
Rozmiar 139 mm × 172 mm	
33531	Elastyczny arkusz ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P400
33532	Elastyczny arkusz ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P600
33533	Elastyczny arkusz ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P800
33534	Elastyczny arkusz ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1000
33535	Elastyczny arkusz ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1200
33536	Elastyczny arkusz ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P1500
33536	Elastyczny arkusz ścierny na gąbce 3M™ Hookit™, P2000

2) Opis i zastosowanie

Produkt o wysokich parametrach użytkowych przeznaczony do użytku ręcznego lub maszynowego. Produkt charakteryzuje się bardzo dobrym początkowym i trwałym cięciem do stosowania na lakierach bezbarwnych, farbách, podkładach i tworzywach sztucznych. Produkt do stosowania na mokro lub na sucho.

Gradacja	Zastosowania	Komentarze
P400	Ostateczne wykończenie podkładu przed nałożeniem lakieru 2K Szlifowanie zderzaka z tworzywa sztucznego Szlifowanie powierzchni zniszczonej/porysowanej kamieniami — przygotowanie do nałożenia lakieru bazowego i powłoki bezbarwnej	Nie zaleca się stosowania na srebrnych i jasnych kolorach metalicznych.
P600	Końcowe szlifowanie podkładu przed nałożeniem wymagającego lakieru bazowego (na bazie wody)	Szczegółowo opisano w standardowych procedurach operacyjnych procesu szlifowania 3M
P800	Końcowe szlifowanie podkładu przed nałożeniem wymagającego lakieru bazowego Cieniowanie	Szczegółowo opisano w standardowych procedurach operacyjnych procesu szlifowania 3M
P1000	Cieniowanie	Szczegółowo opisano w standardowych procedurach operacyjnych procesu szlifowania 3M
P1200	Zgrubne usuwanie defektów (skórka pomarańczowa) w ramach naprawy powłoki lakierowej Wykańczanie poliuretanowej powłoki bezbarwnej	
P1500	Usuwanie wad - naprawa powłoki lakierowej	
P2000	Usuwanie drobnych wad - naprawa powłoki lakierowej	Niewielkie korekty struktury

3) Właściwości fizyczne

Podkład:	Elastyczny materiał ścierny na podłożu piankowym z systemem mocowania Hookit™
Ziarno ściernie:	Tlenek glinu
Wiązanie:	Łączone żywicą
Kolor:	Przezroczysta folia z niebieskim podkładem piankowym
Gradacje	P400 - P2000 (FEPA)

4) Wskazówki dotyczące użytkowania

Produkt uniwersalny do użycia na mokro i na sucho, ręcznie lub maszynowo przy zastosowaniach związanych z cieniowaniem.

5) Magazynowanie

Zaleca się, aby wszystkie powlekane materiały ściernie były przechowywane w stałych temperaturach i wilgotności w zakresie 18–22°C, 50–65% wilgotności względnej. Powinny być trzymane z dala od wilgotnych (lub zimnych) ścian, okien lub podłóg, aby uniknąć możliwego wchłaniania wilgoci. Należy unikać przechowywania w pobliżu źródeł ciepła, np. rur parowych, grzejników, kanałów gorącego powietrza, pieców itp. Produkt najlepiej przechowywać w oryginalnym opakowaniu do momentu użycia. Okres trwałości jest nieograniczony w tych warunkach.

6) Bezpieczeństwo

Jeśli to możliwe, szlifowanie powinno odbywać się w dobrze wentylowanym miejscu i zdecydowanie zaleca się noszenie odpowiednich okularów, maski przeciwpyłowej i rękawic. Podkładki nie powinny być w żaden sposób modyfikowane. Powinny być używane tylko w oryginalnym rozmiarze i kształcie, w jakim zostały dostarczone.

Elastyczne dyski i arkusze ściernie na gąbce 3M™ Hookit™ są przeznaczone WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.

7) Zastrzeżenie

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia oparte są na testach, które uważamy za wiarygodne na dzień ich sporządzenia, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Ponieważ warunki i metody użytkowania produktu, a także wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym dokumencie, znajdują się poza naszą kontrolą, 3M wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za uzyskane wyniki wynikające z jakiegokolwiek użycia produktu lub polegania na tych informacjach.



Karta Techniczna

Wydanie: 03/03/2025 Zastępuje: 25/08/2020

Dodatkowe informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa znajdują Państwo pod adresem

3M Poland Sp. z o.o.

Dział napraw blacharsko-
lakierniczych

Al. Katowicka 117

Kajetany

05-830 Nadarzyn

Tel.: +48 (22) 739 60 00

www.3mpolska.pl

3M i Hookit są znakami towarowymi firmy 3M © 3M 2025, Wszelkie prawa zastrzeżone.