

Dział produktów do napraw blacharsko - lakierniczych

Teksturowana powłoka 3M™ Bodygard z powłoką przeciwdopryskową

1) Numery produktu

Powłoka teksturowana Bodygard z powłoką przeciwdopryskową 08873 3M™ Czarna
Powłoka teksturowana Bodygard z powłoką przeciwdopryskową 08874 3M™ Szara
Powłoka teksturowana Bodygard z powłoką przeciwdopryskową 08875 3M™ Biała

2) Opis i zastosowanie

Powłoka przeciwdopryskowa 3M™ 08873/08874/08875 to powłoka zabezpieczająca przed kamieniami na bazie żywicy alkidowej, posiadająca doskonałe właściwości antykorozyjne i dźwiękoszczelne. Szybkoschnąca i nadająca się do malowania.

Główne cechy:

- Doskonała ochrona przed odpryskami.
- Doskonałe właściwości antykorozyjne i dźwiękoszczelne
- Suche w ciągu 10-15 minut.
- Nadaje się do lakierowania w temperaturze pokojowej (23°C) po dwóch godzinach od nałożenia; należy używać lakierów schnących w powietrzu i nisko wygrzewanych. Jeśli jest to zalecane, można zastosować podkład.
- Można stosować różne aplikatory natryskowe 3M, np. Standard 3M 08996 lub Pressure Pot 3M 08991 lub system HGP 3M™ Accuspray™ umożliwiający uzyskanie różnych tekstur z jednego pistoletu

3) Właściwości fizyczne

Pojemnik	1 kg
Baza	Na bazie żywicy alkidowej
Gęstość kg/litr (w przybliżeniu)	1.3
Kolor	Czarny / szary / biały
Pojemność	4 m ² /kg o grubości 100/120 μm
Zawartość cząstek stałych (ok.)	59 +/- 1%
Suche	30 minut
Możliwość malowania po	30 minut
Okres przydatności	18 miesięcy

4) Wskazówki dotyczące użytkowania

Zastosowania produktu:

Opracowany do stosowania na dolnych panelach nadwozia samochodowego w celu ochrony przed odłamkami kamieni. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, powłokę tę należy nałożyć na powierzchnie pokryte podkładem lub farbą i pokryć powłoką wierzchnią z systemów lakierniczych typu samochodowego.

Używaj z następującym aplikatorem: Aplikator 3M™ Body Schutz™ PN 08996 lub Pressure Pot 08991 lub 3M™ Accuspray™ HGP PN 16587.

Wskazówki dotyczące użytkowania:

1. Powierzchnie należy odtłuścić i oczyścić.
2. Przed użyciem dobrze wstrząśnij puszką.
3. Upewnij się, że otwory zabezpieczające pistoletu są niezablokowane, aby uniknąć ewentualnego pęknięcia puszkę na skutek nadmiernego nacisku.
4. Usuń plastikowe zabezpieczenie, pociągając za pierścień na górze opakowania.
5. Przebij pojemnik śrubokrętem lub podobnym narzędziem.
6. Natryskuj produkt ze stałą prędkością z odległości około 20/40 cm przy ciśnieniu 3/5 bar.
7. Najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując pistolet natryskowy 3M 08996 lub Pressure Po 08991 or 3M™ Accuspray™ HGP PN 16587.
8. Produkt można lakierować po około 30 minutach od nałożenia.

5) Magazynowanie

Aby zapewnić maksymalny okres przydatności do stosowania, produkt należy przechowywać w temperaturze od +15°C do +30°C.

Wyższe temperatury skracają okres przydatności do użycia, natomiast niższe temperatury powodują zwiększoną tymczasową lepkość. Rotacja zapasów powinna przebiegać zgodnie z kryteriami „FIFO”: „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”.

6) Bezpieczeństwo

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego etykietą i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej, aby uzyskać informacje dotyczące BHP.

Powłoki teksturowane Bodygard, powłoka przeciwoodpryskowa 3M™ Bodygard Textured Coatings, Anti-chip Coating jest przeznaczony WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.

7) Zastrzeżenie

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia oparte są na testach, które uważamy za wiarygodne na dzień ich sporządzenia, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Ponieważ warunki i metody użytkowania produktu, a także wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym dokumencie, znajdują się poza naszą kontrolą, 3M wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za uzyskane wyniki wynikające z jakiegokolwiek użycia produktu lub polegania na tych informacjach.

Dodatkowe informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa znajdą Państwo pod adresem

3M Poland Sp. z o.o
Automotive Aftermarket
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Tel: +48 (22) 739 60 00
www.3mpolska.pl

3M, Accuspray są znakami towarowymi firmy 3M, © 3M 2023, Wszelkie prawa zastrzeżone.